



FASOLITE ROOF

ATMOSFERAI ATSPARŪS STOGŲ DAŽAI



- Aukštas atsparumas atmosferai ir drėgmei
- Labai atsparūs ultravioletinės spinduliuotės ir temperatūros svyravimų poveikiui
- Galimybė atlikti dažymo darbus plačiame temperatūrų intervale: nuo -5°C iki $+30^{\circ}\text{C}$
- Neleidžia suskilinėti stogo dangai

CHARAKTERISTIKA:

Dažai pagaminti iš šviesai atsparių akrilinių dervų ir chloro parafino. Puikaus elastingumo dėka pasižymi aukštu atsparumu atmosferai plačiame temperatūrų intervale nuo -40°C iki $+80^{\circ}\text{C}$. Pasižymi puikiu atsparumu šviesos poveikiui ir auštu dangstomumu. Neleidžia asbestui patekti į atmosferą. Labai gera adhezija su naujais ir anksčiau dažytais paviršiais (išskyrus paviršius nudažytus silikatiniais ir kalkiniais dažais). Dažų privalumu yra tai, kad galima atlikti dažymo darbus prie neigiamų temperatūrų: nuo -5°C iki $+30^{\circ}\text{C}$.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Dažai skirti dažyti šiferiui (taip pat turinčiam asbesto), molinėms ir betoninėms čerpėms. Be to, dažai FASOLITE ROOF gali būti panaudoti dažyti pastatų fasadų tinkuotiesiems, betoniniams, plytiniais ir kitokiems mineraliniams paviršiams.

<u>TEGHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais, bazė C - tamsiais tonais. Spalvinama pagal sistemas RILAKOLOR arba TEMACOLOR.
<u>Blizgesys:</u>	Matinis.
<u>Džiūvimo trukmė prie $+20^{\circ}\text{C}$ temperatūros:</u>	Iki nelimpant 2 - 3 val., iki kito dažymo 6 val.
<u>Nelakiųjų medžiagų masinė dalis, %</u>	78 ± 3 .
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	6 - 9 m^2/l .
<u>Tirpiklis:</u>	Ksilolas, SOLVEKS SPRINT.
<u>Dažymo būdai:</u>	Teptuku, voleliu.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie temperatūros aukštesnės už $+5^{\circ}\text{C}$.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l; 9,9 l.

PANAUDOJIMAS:

DAŽŲ PARUOŠIMAS:

Prieš panaudojant dažus reikia kruopščiai išmaišyti.



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Nuo dažomo paviršiaus reikia pašalinti senus prastai besilaikančius dažus, dulkes ir nešvarumus. Ant dažomo paviršiaus neturi būti apledėjusių (apšarמושusių) plotelių

PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:

Gruntavimui naudojami patys dažai FASOLITE ROOF, iki 15 % pagal tūrį atskiesti tirpikliu [SOLVEKS SPRINT](#). Rūpestingai gruntuojamas visas paviršius, įskaitant galus, kampus, sudūrimus ir kampines detales.

DAŽYMAS:

Dažoma dviem sluoksniais teptuku ar voleliu, visiškai išdžiūvus gruntavimo sluoksniui.

IRANKIŲ PLOVIMAS:

Ksilolas, [SOLVEKS SPRINT](#).

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbdami su produktu laikykitės šių saugumo:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pateikiamas pareikalavus.



0,9 l; 2,7 l; 9,9 l



6 - 9 m²/l



2 val.



RILAKOLOR
(A, C bazės)



ksilolas,
SOLVEKS
SPRINT

