



FASOLITE ROOF



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ КРЫШ

- Высокая атмосферо- и влагостойкость
- Прекрасная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур
- Возможность проведения окрасочных работ в широком интервале температур - от минус 5 °С до + 30°С
- Предотвращает образование трещин

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Краска изготовлена на основе светостойкой акриловой смолы и хлорпарафина. Благодаря отличной эластичности обеспечивает высокую атмосферостойкость покрытия в широком диапазоне температур - от - 40 до + 80 °С. Обладает отличной светостойкостью и высокой укрывистостью. Предотвращает попадание асбеста в атмосферу. Обладает прекрасной адгезией к новым и ранее окрашенным поверхностям (кроме поверхностей, окрашенных силикатными или известковыми красками). Преимуществом краски является возможность проведения окрасочных работ при отрицательных температурах – от минус 5°С до + 30°С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска предназначена для окраски шифера, в т.ч. асбестосодержащего, а также глиняных или бетонных черепиц. Кроме того краска FASOLITE ROOF может быть использована для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей фасадов зданий.

| <u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u> | |
|---|---|
| <u>Цвет:</u> | Белая (база А) тонируется в светлые тона, база С - в тёмные тона. Для тонирования используются системы RILAKOLOR или TEMACOLOR. |
| <u>Блеск:</u> | Матовый. |
| <u>Время высыхания при температуре +20°С:</u> | На отлип 2 - 3 часа, для нанесения следующего слоя 6 часов. |
| <u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u> | 78 ± 3 |
| <u>Расход для одного слоя:</u> | 6 - 9 м ² /л |
| <u>Растворитель:</u> | Ксилол, SOLVEKS SPRINT. |
| <u>Способы нанесения:</u> | Кистью, валиком. |
| <u>Срок хранения:</u> | 48 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 °С. |
| <u>Упаковка:</u> | 0,9 л; 2,7 л; 9,9 л. |



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

С окрашиваемой поверхности удаляют старую непрочнодержащуюся краску, пыль и загрязнения. Окрашиваемая поверхность не должна содержать обледеневших (с изморосью) участков.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Для грунтования поверхности используется сама краска FASOLITE ROOF предварительно разбавленная растворителем SOLVEKS SPRINT до 15 % от объема краски. Нанесение грунта проводится тщательно по всей поверхности, включая торцы, углы, стыки и угловые детали.

ОКРАСКА:

Краску наносят кистью или валиком в два слоя после полного высыхания грунтовочного слоя.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Ксилол, SOLVEKS SPRINT.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
9,9 л.



6 - 9 м²/л



2 часа



RILAKOLOR
(A, C БАЗА)



Ксилол,
SOLVEKS
SPRINT

