



PENTAPRIM

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ



- Образует ровную глянцевую поверхность
- Удобна в работе, обладает отличным розливом
- Большой ассортимент готовых цветов

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Универсальная глянцевая легко наносимая алкидная эмаль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для наружных и внутренних работ. Используется для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей. Пригодна для отделки как новых, ранее не окрашенных, так и для ранее окрашенных алкидными или уралкидными эмалями изделий. При нанесении и во время сушки температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не более 85%.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Общее количество готовых цветовых оттенков – 22. Белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, слоновая кость, кремовый, бежевый, лососевый, терракотовый, желто-коричневый, красно-коричневый, коричневый, вишневый, салатный, светло-зеленый, защитный цвет, светло-серый, серый, черный.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	Не более 24 часов
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	42 ± 2 (для белой эмали)
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011" - 0,017").
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0°C .
<u>Упаковка:</u>	0,45 л; 0,9 л; 2,7 л; 10 л.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать. При нанесении валиком или кистью обычно разбавления не требует. В случае необходимости разбавление до оптимальной рабочей вязкости производится уайт-спиритом или растворителем VAITSOL:

- а) при нанесении валиком или кистью - до 4 % по объему,
- б) при нанесении распылением - до 10 % по объему.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен), отслоившейся краски и загрязнений. Ранее окрашенные глянцевые поверхности обрабатывается наждачной бумагой до снятия глянца.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Стальные поверхности, эксплуатирующихся в атмосферных условиях – грунтами [GF - 021](#), [NOVAKOR](#), [RIATOP PRIMER](#) или [NEOSPRINT PRIMER](#).

Алюминиевые и оцинкованные поверхности – грунтами [VL-02](#) или [NEOSPRINT PRIMER](#).

Ранее не окрашенные деревянные поверхности эксплуатирующийся в атмосферных условиях обрабатываются бесцветной древозащитной краской [TEKSTURDEKOR EC база](#) или пропиткой для деревянных конструкций [WOOD PROTECT BROWN](#), [WOOD PROTECT GREEN](#).

ОКРАСКА:

Эмаль наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Температура при горячей сушке не выше +80°C. Эмаль наносится кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011" - 0,017"). Расход для одного слоя 8 - 12 м²/л. Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 % не более 24 часов.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (прветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,45 л; 0,9 л;
2,7 л; 10 л.



8 - 12 м²/л



Не более 24
часов



VAITSOL,
уайт-спирит

