



TEKSTURDEKOR

PUSIAU SKAIDRŪS MEDIENOS DAŽAI



- Užtikrina ilgalaikę medienos apsaugą
- Pasižymi aukštomis hidrofobinėmis savybėmis
- Išsaugo medienos struktūros išorinį vaizdą
- Platus paruoštų spalvų asortimentas

CHARAKTERISTIKA:

Pusiau skaidrūs alkidiniai medienos dažai. Sudaro pusiau skaidrią ploną hidrofobinę plėvelę, nepaslepiančią medienos struktūros. Turi fungicidų, užtikrinančių ilgalaikę (8-10 metų) medienos apsaugą nuo pelėsių, dumblių ir pan.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Dažai skirti medinių paviršių, eksploatuojamų atmosferos sąlygomis, dekoratyvinei apdailai ir apsaugai. Kaip savarankiška danga naudojami tik nuspalvinti. Naudoti nespalvintą bazę EC išoriniams paviršiams dažyti galima tik kaip gruntinį pagrindą.

<u>TECNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Paruoštų spalvų skaičius - 9: bespalviai (bazė EC), ruda (palisandras), geltonai ruda (puriena), raudonai ruda (šermukšnis), šviesiai ruda (oregonas), tamsiai ruda (riešutas), žalia (spyglys), pilka, tamsiai pilka ir juoda. Bespalviai dažai (bazė EC) spalvinami 75 skirtingais atspalviais pagal katalogą COLTEC WOOD, naudojant sistemą RILAKOLOR.
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	Ne daugiau 8 val. spalvotiems, bespalviams (bazė EC), ne daugiau 24 val.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	24 ± 4
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	Obliuotiems paviršiams 9-11 m ² /l, Neapdorotiems paviršiams 4-7 m ² /l, Remontiniam dažymui 10 –13 m ² /l.
<u>Tirpikliai:</u>	VAITSOL, vait-spiritas.
<u>Dažymo būdai:</u>	Teptuku
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie temperatūros aukštesnės už 0°C.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l; 10 l.

DAŽŲ PARUOŠIMAS DARBUI:

Dažai paruošti naudojimui, jų skiesti nereikia. Prieš panaudojant reikia rūpestingai išmaišyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Paviršius turi būti sausas, nuo jo nuvalyti riebalai (tepalų dėmės) ir purvas. Dažant seną medieną prieš dažant rekomenduojama ją dezinfekuoti tirpalu [AKVASEPT](#).

PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:

Anksčiau dažytus paviršius rekomenduojama nugruntuoti atitinkamos spalvos (yra rudos ir žalios spalvos) medinių konstrukcijų impregnavimo priemone.

DAŽYMAS:

Dažoma 1-2 sluoksniais kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė ne didesnė už 85%. Naudojant spalvintus dažus, tam kad nepakistų jų atspalvis, darbo metu reikia juos periodiškai (kas 1-2 val.) išmaišyti.

IRANKIŲ PLOVIMAS:

Plaunama tirpikliais VAITSOL arba vait-spiritu.

DARBO IR APLINKOS APSAUGA:

Darbo metu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris yra pateikiamas paprašius.



0,9 l; 2,7 l; 10 l



4÷13 m²/l



8-24 val.



RILAKOLOR
(bazė EC)



VAITSOL
arba vait-
spiritas

