



PLIENINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO SISTEMŲ SCHEMAS

1. C2 EKSPLOATAVIMO KATEGORIJOS.

	Paviršiaus paruošimo laipsnis		Gruntas			Tarpinis sluoksnis			Emaliniai dažai			Bendra dažymo sistema		Prognozuojamas eksploataavimo laikas		
	St2	Sa2 ^{1/2}	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Suminis sluoksnių kiekis	Suminis NSPS, mkm.	Temas (L) >2 metai	Vidutinis (M) >5 metai	Aukštas (H) >15 metų
1	X		GF-021	1	40				PENTATOP UNIVERSAL	1	40	2	80	X		
3		X	NOVAKOR	2	80				PENTATOP UNIVERSAL	1	40	3	120	X	X	
7		X	EPOPRIM	1	80				URETOP	1	40	2	120	X	X	
22		X	EPOPRIM	1	80				EPOTOP 50	1	40	2	120	X	X	
8		X	EPOPRIM	1-2	120				URETOP	1	40	2-3	160	X	X	X
4		X	VINIPRIM	2	120				VINITOP	1	40	3	160	X	X	X

* - NSPS - nominalus sausos plėvelės storis.

X - reiškia galimybę naudoti konkrečią dažymo schemą. Šiose schemose galima keisti (jei bus išlaikytas tas pats dangos storis):

- ▶ grunta GF-021 į "NOVAKOR", RIATOP PRIMER arba NEOSPRINT PRIMER;
- ▶ NOVAKOR į RIATOP PRIMER arba NEOSPRINT PRIMER;
- ▶ grunta EPOPRIM į EPOPRIM VINTEKS;
- ▶ emalinius dažus PENTATOP UNIVERSAL į PENTATOP UNIVERSAL M; PENTAPRIM PRO; RIATOP 80, RIATOP 30, ALUKID, NEOSPRINT 30, URF-1128;
- ▶ URETOP į URETOP 50;
- ▶ emalinius dažus VINITOP į KČ-190.