



# INTERIOR PROFESSIONAL BLACK



## LABAI MATINIAI AKRILINIAI VANDENS DISPERSIJOS VIDAUS DARBŲ DAŽAI

- Skirti sienų ir lubų apdailai
- Rekomenduojami patalpoms su aukšta eksploatacine apkrova
- Šviesą sugeriantys su aukštu slėpiningumu
- Tinka drėgnam valymui

### **CHARAKTERISTIKA:**

Greitai džiūstantys, lengvai dažomi vandeniui skiedžiami akrilinės dispersijos dažai. Sudaro labai matinę barchatinio efekto dangą. Dažai pasižymi padidintu slėpiningumu. Danga pagal atsparumą drėgnam trynimui priskiriama 2 klasei (ISO 11998). Atlaiko lengvą drėgną valymą.

### **PANAUDOJIMO SRITIS:**

Skirti dažyti tinkuotoms, medinėms, betoninėms, plytų ir gipso kartono sienoms ir luboms viduje patalpų su vidutine eksploatacine apkrova (gyvenamos, kontoros, visuomeninės ir pan.), taip pat galima dažyti reljefinius akrilinius ir stiklo audinio tapetus. Tinka patalpų su padidinta drėgme (vonių kambariai, sanmazgai ir pan.) apdailai. Teatro ir kino salėse su INTERIOR PROFESSIONAL BLACK galima už scenos sukurti tamsias erdves, kurios neblyksės ir neatspindės lempų šviesos į žiūrovų akis.

<b><u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u></b>	
<b><u>Spalva:</u></b>	Juoda
<b><u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u></b>	Iki nelipimo - 1 val., iki dažymo kitu sluoksniu - 2 val.
<b><u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u></b>	46 ± 3
<b><u>Tankis, g/ml</u></b>	1,25 ± 0,05
<b><u>Blizgesys, %</u></b>	Ne daugiau 2
<b><u>Atsparumas plovimui:</u></b>	Atitinka 2 klasę ( ISO 11998 )
<b><u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u></b>	10 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b><u>Tirpiklis:</u></b>	Vanduo
<b><u>Dažymo būdai:</u></b>	Teptuku, voleliu arba pulverizatoriumi.
<b><u>Saugojimo trukmė:</u></b>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie aukštesnės už +5°C temperatūros.
<b><u>Pakuotė:</u></b>	0,9 l; 3,6 l; 9 l.

## **PANAUDOJIMAS:**

### **DAŽŲ PARUOŠIMAS:**

Prieš panaudojant dažai išmaišomi, jei reikia iki darbinio klampumo atskiedžiant vandeniu.

### **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:**

Nuo paviršiaus turi būti pašalinta kreida, atsisluoksniavę dažai ir teršalai. Jeigu yra pelėsių ar kitokių grybelinių pažeidimų, paviršius apdorojamas [AKVASEPT](#) tirpalu.

### **PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:**

Poringus paviršius rekomenduojama nugruntuoti gruntavimo priemonėmis AKROPRIM, FORAKRIL BASE arba gruntu MOVILAT PRIMER. Galima gruntuoti ir pačiais dažais Interior Professional BLACK, atskiedus juos vandeniu iki 15% pagal tūrį.

Blizgantys mineraliniai paviršiai, tokie kaip klinkerinės plytos, būtinai gruntuojami prasiskverbiančiu gruntu FORAKRIL BASE .

### **DAŽYMAS:**

Dažoma 2 sluoksniais kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė neviršija 85%. Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros: iki nelipimo - 1 val., iki dažant kitą sluoksnį - 2 val.. Reikalingas plovimui atsparumas įgyjamas per 3 paras.

### **ĮRANKIŲ PLOVIMAS:**

Įrankiai plaunami vandeniu.

### **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti geria ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Laikyti uždarytus ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis, nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicininės pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos, parodant produkto pakuotę ar etiketę.

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pareikalavus išduodamas.



0,9 l; 3,6 l; 9 l




10÷14 m<sup>2</sup>/l



2 val.



vanduo



Pateikti duomenys, gauti laboratorinių bandymų ir praktinės patirties keliu, nėra išsamūs. Visos skaitminės vertės yra rekomendacinio pobūdžio, priklauso tame tarpe nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė garantuojama gamybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą. Mes, kaip gamintojas, negalime kontroliuoti ir paveikti dažymo sąlygų ir kitų produkto panaudojimo aplinkybių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą produkto naudojimo instrukcijos nesilaikymo ar produkto panaudojimo ne pagal paskirtį. Mūsų intrneto puslapyje [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) jūs rasite pačią naujausią informaciją apie gaminių specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, be pranešimo daryti pakeitimus techninnėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ir neaiškumams, susisiekite su gamintoju ar pardavėju